



CLAX® Proof Care

72A2

Vloeistof voor het waterafstotend maken van kleding

Omschrijving

Clax Proof Care is een product voor het waterafstotend maken van textiel dat speciaal geformuleerd is met niet doelbewust toegevoegde PFAS voor gebruik in commerciële wasserijen en wasserijen in eigen beheer. Dit product is geschikt voor het waterafstotend maken van operatiekamer-linnen, regenjassen, sportkleding en beschermende kleding in het algemeen.

Eigenschappen

Clax Proof Care is een waterafstotend middel gebaseerd op was. Dit product is ontwikkeld als afwerking voor artikelen van synthetische en gemengde vezels, zoals waterafstotend theaterlinnen, regenjassen, sportkleding en beschermende kleding, zonder de ademende eigenschappen te veranderen. Na behandeling wordt de penetratie van op water gebaseerde vervuiling in de vezels sterk beperkt, zodat vuil eenvoudig kan worden afgeveegd of afgespoeld. Clax Proof Care kan worden toegepast via een normaal wasproces of door gebruik te maken van een 2-staps spraymethode.

Voordelen

- Uitstekend waterafstotend maken van persoonlijke kleding en ziekenhuislinnen
- Toepasbaar door een normaal wasproces of via spraymethode

Gebruiksaanwijzing

Het doseringsniveau is afhankelijk van de wasclassificatie.

1. Toegepast via normaal wasproces:

De aanbevolen dosering in de laatste spoeling met een waterniveau van 1:4 wordt hieronder gegeven.

De impregneertijd moet 5 - 7 minuten zijn.

- Enkelvoudig afwerkingsproces (eenmalig): 40 ml/kg droge goederen

- Afwerking na elke wasbeurt: 10 ml/kg droge goederen.

Wanneer deze dosering wordt toegepast (10 ml/kg), is Clax Neutrapur nodig om de impregneeroplossing te stabiliseren. Zorg ervoor dat de pH tussen 3,3 en 5,5 ligt. Een dosering van 3 ml/kg Clax Neutrapur zou voldoende moeten zijn. Het wordt aanbevolen om eenmaal per week een reinigingsprogramma op hoge temperatuur uit te voeren (15 min. 90°C).

Let op: de artikelen moeten worden gedroogd in een trommeldroger bij een temperatuur van minstens 140°C gedurende 25 minuten. Speciale voorzichtigheid moet worden geboden bij stoffen bekleding van stoelen om te voorkomen dat ze krimpen. Een minimale mechanische actie kan worden bereikt door de rotatiesnelheid te verlagen. Eén keer spoelen met centrifugeren is in principe voldoende en het drogen dient met zorg te gebeuren. De waterbestendigheid kan ook worden verbeterd door 2 ml/kg Clax Proof Integral toe te voegen in de eerste spoelcyclus.

2. Toegepast via spraymethode (bijv. voor stoelen met niet verwijderbare textielbekleding):

Een verdunning van 1:4 met water aanmaken om voldoende volume te verkrijgen en in 2 stappen aanbrengen.

Gebruik 25 - 30 ml/kg droge stof. Spray de vloeistof gelijkmatig en uiterst dun over het textiel en spray vanaf een afstand van 15 tot 20 cm. Maak het textiel niet nat en laat het goed drogen. Herhaal de toepassing wanneer de textielbekleding weer droog is voor een beter resultaat. Een microvezeldoek kan helpen de oplossing gelijkmatig over de stof te verdelen. U kunt het resultaat van de impregnatie testen door wat waterdruppels op het textiel te laten vallen. Als de waterdruppels van het oppervlak rollen, is de impregnatie in orde; zo niet, breng dan nog een laag aan. Als het mogelijk is om het textiel te drogen in een ruimte met een hogere temperatuur, zal dit de waterafstotendheid verhogen.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**





CLAX® Proof Care

72A2

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Witte vloeistof

pH waarde (onverdund): 3,3

Relatieve dichtheid (20°C): 1,0128

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 25/11/2024 nl-BE (K02647)